



OPIS PRODUKTU

DX44 2K Fast Clear stanowi część systemu Duxone do renowacji lakierniczych. Produkt przeznaczony jest do stosowania w systemach lakier bezbarwny-na-bazę. Charakteryzuje się wysoką lepkością w puszcze. Oferuje krótki czas suszenia oraz podsuszania pomiędzy warstwami i cyklami suszenia w kabinie. Natomiast dobra pyłosuchość zapobiega defektom spowodowanym zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Produkt jest bardzo wszechstronny. Dzięki możliwości użycia różnych aktywatorów ma szeroki wachlarz zastosowań.

CECHY

- Wysoka lepkość.
- Bardzo łatwe polerowanie.
- Bogata gama zastosowań dzięki różnym aktywatorom.
- Do napraw punktowych, panelowych i częściowych.


LISTA PRODUKTÓW

- DX44 2K Fast Clear
- DX18 Activator Slow
- DX20 Activator Standard
- DX22 HS Activator Fast
- DX24 Activator Extra Fast
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Duxone Basecoat: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



	Zapr & naprawa elementu		Spot & panel repair.		Standard		Duża powierzchnia	
	Objętości owo	Wagowo	Objętości owo	Wagowo	Objętości owo	Wagowo	Objętości owo	Wagowo
DX44	2	100	4	100	2	100	2	100
DX18	-	-	-	-	-	-	1	49
DX20	-	-	-	-	1	49	-	-
DX22	-	-	1	25	-	-	-	-
DX24	1	49	-	-	-	-	-	-
DX32	-	-	40 %	45	-	-	-	-
DX32 / DX34	25 %	34	-	-	25 %	34	-	-
DX34	-	-	-	-	-	-	25 %	35



Czas żelowania w 20°C: 1 h 30 min - 3 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.5	1.8 - 2.2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



2 - 3 warstwy

czas odparowania międzywarstwowego i końcowego: 5 min



	DX24	DX20	DX18
20 °C	3 h	5 h	6 h
60 - 65 °C	15 min	30 min	40 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 5 min
Pełna moc: 15 - 20 min

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Produkty

DX44 2K Fast Clear

DX18 Activator Slow

DX20 Activator Standard


DX22 HS Activator Fast

DX24 Activator Extra Fast


DX32 Thinner Fast

DX34 Thinner Standard


Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdujące się na Przestrzeń koloru oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 14 - 15 s w 20°C




55 - 65 µm

Teoretyczna wydajność

295 - 305 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



DX44 2K Fast Clear może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez międzyszlifowania



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Zamykać szczelnie puszkę z lakierem i utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ obydwa produkty zareagują z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utracą swoje właściwości utwardzające.
- Nie stosować z Duxone Waterborne Basecoat.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Duxone asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Duxone, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.