

Tabela czasów schnięcia produktów Prolan



Temperatura otoczenia a czas schnięcia – liczba dni/godzin						
Produkt	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Prolan Medium	5 dni / 120 godzin	4 dni / 96 godzin	3 dni / 72 godziny	2 dni / 48 godzin	1,5 dnia / 36 godzin	1 dzień / 24 godziny
Prolan Heavy	5 dni / 120 godzin	4 dni / 96 godzin	3 dni / 72 godziny	2 dni / 48 godzin	1,5 dnia / 36 godzin	1 dzień / 24 godziny
Prolan Heavy Enduro	10 dni / 240 godzin	8 dni / 192 godziny	6 dni / 144 godzin	4 dni / 96 godzin	3 dni / 72 godziny	2 dni / 48 godzin
Prolan Extreme	5 dni / 120 godzin	4 dni / 96 godzin	3 dni / 72 godziny	2 dni / 48 godzin	1,5 dnia / 36 godzin	1 dzień / 24 godziny
Prolan Anti-Seize	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Uwagi:

1. Powierzchnia przed aplikacją Prolanu musi być w pełni sucha,
2. Po aplikacji Prolanu przez zalecany czas schnięcia, powierzchnia nie może być narażona na bezpośredni kontakt z wodą, deszczem itp. (detale magazynowane pod zadaszeniem),
3. Po nałożeniu i wypolerowaniu Prolanu suchą, bawełnianą ściereczką, produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga czasu schnięcia.
- 4. Produkty Prolan nie wysychają całkowicie, lecz tworzą trwałą, elastyczną warstwę ochronną, która nie twardnieje ani nie pęka. Zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją i czynnikami atmosferycznymi.**