

Informacja o produkcie

Lakier epoksydowy, matowy 7-412 (1.774.1200)


OPIS PRODUKTU

Lakier epoksydowy 7-412 to produkt 2K o wysokim stopniu twardości, zapewniający uzyskanie matowego wyglądu i dobrej rozlewności powłoki. Nadaje się szczególnie do lakierowania przedmiotów narażonych na działanie chemikaliów lub czynników korozyjnych. Lakier ten nie nadaje się do powierzchni wystawionych na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV).

PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE




Dokładnie odtłuścić i oczyścić podłoże przed lakierowaniem.



Szlifowanie:
Patrz: karty techniczne właściwych farb gruntujących.




Dokładnie wymieszać produkt przed aktywacją.



Aplikacja na: grunt epoksydowy 7-413, grunt epoksydowo-wynylowy 7-414

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU



Proporcja

Wagowo
(konwencjonalnie)

Objętościowo
(konwencjonalnie)

Objętościowo
(próżniowo)

Lakier 7-412:

1000

3,5

Utwardzacz 9-010*

200

1


Rozcieńczalnik 1-410

400-500

1-1,5

*Można również stosować szybki utwardzacz epoksydowy 9-011.

APLIKACJA



Żywotność w 20°C
Lepkość DIN4/ 20°C

Konwencjonalnie

6-8 godzin
18-22 sekundy


Próżniowo



Dysza
Ciśnienie

1,4-1,7 mm
3-4 bar

0,09-0,11 cala
120-140 bar



Liczba warstw
Odprowadzenie między
warstwami w 20°C

2 (około 50 µm)
15-20 minut



Schnięcie w 20°C:

- pyłosuchość
- suchość w dotyku



Wyrzewanie w 60°C:

- odparowanie przed wyrzewaniem
- Ponowne lakierowanie

Konwencjonalnie

12-18 godzin
20-30 minut
6-8 godzin
60 minut

Próżniowo

15-20 minut

Lakiery epoksydowe SYSTEMU SELEMIX, po minimum 3 godzinach, a maksimum 24 godzinach w 20°C bez konieczności szlifowania.

DANE TECHNICZNE

Teoretyczna wydajność:

6-6,8 m² / kg gotowej mieszanki przy grubości warstwy suchej 50 µm.



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody.

Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną.

Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
www.selemix.com