

# Informacja o produkcie

## Lakier poliuretanowy, ekstra 7-512 (1.775.1200)

### OPIS PRODUKTU

7-512 to produkt 2K o wyjątkowo dobrym połysku i rozlewności. Tworzy powłoki odporne na działanie chemikaliów oraz czynników atmosferycznych.

### PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE



Dokładnie odtłuścić i oczyścić podłoże przed lakierowaniem.



Szlifowanie:  
Patrz: karty techniczne właściwych farb gruntujących.




Dokładnie wymieszać produkt przed aktywacją.



Aplikacja na: grunt epoksydowy 7-413, grunt epoksydowo-winyłowy 7-414.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU



Proporcja	Wagowo (konwencjonalnie)	Objętościowo (konwencjonalnie)	Objętościowo (próżniowo)
Lakier 7-512:	1000	4	
Utwardzacz 9-060*	250	1	
Rozcieńczalnik 1-420*	200-300	0,9-1,4	

\* Do lakierowania dużych powierzchni należy stosować utwardzacz 9-065 i rozcieńczalnik 1-208.

#### Wysoka odporność powłoki (powierzchnie zewnętrzne):

Proporcja	Wagowo (konwencjonalnie)	Objętościowo (konwencjonalnie)
Lakier 7-512:	1000	5
Utwardzacz 9-080	350	2
Rozcieńczalnik 1-420*	0-100	0-0,5

\*Do lakierowania dużych powierzchni należy stosować rozcieńczalnik 1-208.

<b>APLIKACJA</b>		<b>Konwencjonalnie</b>	<b>Próżniowo</b>	<b>Konwencjonalnie (wys. odporność)</b>
	Żywotność w 20°C Lepkość DIN4/ 20°C	1,5 godziny 18-20 sekund		
	Dysza Ciśnienie Liczba warstw	1,4-1,7 mm 3-4 bar 2 (około 50 µm)	0,09-0,11 cala 120-140 bar	
	Odparowanie między warstwami w 20°C	10-15 minut		
	<b>Schnięcie w 20°C:</b> - pyłosuchość - suchość w dotyku	10-12 godzin 10-15 minut 4-5 godzin		<b>Konwencjonalnie (wys. odporność)</b>
	<b>Wyrzewanie w 60°C:</b> - odparowanie przed wyrzewaniem	30-40 minut 10-15 minut		
	<b>Podczerwień:</b> - fale krótkie - fale średnie	10 minut 15 minut		
	Ponowne lakierowanie	Lakiery poliuretanowe SYSTEMU SELEMIX, po minimum 14 godzinach, a maksimum 24 godzinach bez konieczności szlifowania powłoki.		
<b>DANE TECHNICZNE</b>				
Teoretyczna wydajność:		7,5-8,5 m <sup>2</sup> / kg gotowej mieszanki przy grubości warstwy suchej 50 µm.		
	<b>BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY</b>	Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne.		

**Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego**

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody.

Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną.

Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10  
Faks: +48 22 753 03 13  
[www.selemix.com](http://www.selemix.com)