






VP390-4020 Lakier bezbarwny Fast Air Dry

Opis	VALUE-PRO® Lakier bezbarwny Fast Air Dry, VP390-4020 , jest dwukomponentowym szybkooutwardzalnym lakierem bezbarwnym zaprojektowanym do szybkiego schnięcia szczególnie w niższych temperaturach otoczenia.	
Produkty	Lakier bezbarwny: Utwardzacz:	VP390-4020 Lakier bezbarwny Fast Air Dry VP315-3720 Utwardzacz Fast Air Dry (15 - 25°C)
Przygotowanie powierzchni	<p>Przed przystąpieniem do aplikacji lakieru VP390-4020 Fast Air Dry należy zapoznać się ze wskazówkami karty technicznej koloru bazowego.</p> <p>Uwaga! Maksymalny czas odparowania koloru bazowego przed aplikacją VP390-4020 nie może przekroczyć 24 godzin. Jeżeli ten czas był dłuższy od rekomendowanego, należy zmatować powłokę koloru bazowego i zaaplikować dodatkową warstwę bazy. Powłokę koloru bazowego należy oczyścić ściereczką pyłochłonną, bezpośrednio przed aplikacją lakieru VP390-4020.</p> <p>Lakier bezbarwny VP390-4020 nie jest rekomendowany do użycia z wodorocieńczalnymi lakierami bazowymi.</p>	
Proporcje dozowania 	Lakier Utwardzacz Żywotność mieszaniny:	<p>Według objętości:</p> <p>2 Części 1 Część</p> <p>2 - 2.5 godziny</p>
Aplikacja 	Pistolet konwencjonalny: Pistolet HVLP lub zgodny:	<p>Ø 1.4 - 1.6mm, ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu</p> <p>Ø 1.4 - 1.6mm, ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu</p>
Liczba warstw 	<p>2 - 3 warstwy Zalecana grubość suchego filmu 50 - 60 µm</p>	
Odparowanie 	<p>3 - 5 minut pomiędzy warstwami w 20°C</p>	
Czas schnięcia 	Suszenie na powietrzu w 20°C Wygrzewanie:	<p>Pyłosuchy: Polerowanie / dalsza praca Do przenoszenia Zdjęcie maskowania 40°C Polerowanie / dalsza praca</p> <p>20 - 30 minut 2 godziny / 4 - 6 godzin 2 - 3 godziny 2 - 3 godziny 20 minut 2 - 4 godziny, po całkowitym ostygnięciu elementu</p>

Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użycia w procesie renowacji samochodów osobowych

Value-Pro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

© Copyright 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PPG Industries Poland Sp. z o.o.,
Oddział Automotive Refinish w
Warszawie, 05-816 Michałowice,
ul. Bodycha 47, Tel.: +48 22 753 03
10 Faks: +48 22 753 03 13

VP390-4020 Lakier bezbarwny Fast Air Dry

Czyszczenie Wyposażenia

Umyć użyte elementy wyposażenia lakierniczego, stosując odpowiedni rozcieńczalnik MS marki Value-Pro®. Wszystkie odpady powstałe w procesie naprawy powinny być traktowane zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi postępowanie z odpadami lakierniczymi.

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, wymaganych zasadach bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane o produkcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez profesjonalnego przeszkolenia czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym PPG nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Karta charakterystyki produktu jest dostarczana wraz z produktem przez dystrybutora.

Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użycia w procesie renowacji samochodów osobowych

Value-Pro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

© Copyright 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.,
Oddział Automotive Refinish w
Warszawie, 05-816 Michałowice,
ul. Bodycha 47, Tel.: +48 22 753 03
10 Faks: +48 22 753 03 13