






## VP390-4010 Lakier bezbarwny HS

<b>Opis</b>	<b>VALUE-PRO® Lakier bezbarwny HS, VP390-4010</b> , jest dwukomponentowym akrylowo-uretanowym lakierem o wysokiej zawartości cząstek stałych, który może być stosowany w przypadku napraw pojedynczych elementów, jak i do wykonywania napraw całkowitych.		
<b>Produkty</b>	Lakier bezbarwny: Utwardzacz:	VP390-4010 Lakier bezbarwny HS VP315-3709 Utwardzacz HS - Szybki VP315-3710 Utwardzacz HS - Standardowy VP315-3711 Utwardzacz HS - Wolny	(do 20°C) (do 25°C) (25 - 35°C)
<b>Przygotowanie powierzchni</b>	<p>Przed przystąpieniem do aplikacji lakieru VP390-4010 HS należy zapoznać się ze wskazówkami karty technicznej koloru bazowego.</p> <p>Uwaga! Maksymalny czas odparowania koloru bazowego przed aplikacją VP390-4010 nie może przekroczyć 24 godzin. Jeżeli ten czas był dłuższy od rekomendowanego, należy zmatować powłokę koloru bazowego i zaaplikować dodatkową warstwę bazy. Powłokę koloru bazowego należy oczyścić ściereczką pyłochłonną, bezpośrednio przed aplikacją lakieru VP390-4010.</p> <p>Lakier bezbarwny VP390-4010 nie jest rekomendowany do użycia z wodorozcieńczalnymi lakierami bazowymi.</p>		
<b>Proporcje dozowania</b> 	Lakier Utwardzacz  Żywotność mieszaniny:	Według objętości:  2 Części 1 Część  3 - 4 godziny	
<b>Aplikacja</b> 	Pistolet konwencjonalny:  Pistolet HVLP lub zgodny:	Ø 1.4 - 1.6mm, ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu  Ø 1.4 - 1.6mm, ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu	
<b>Liczba warstw</b> 	2 warstwy Zalecana grubość suchego filmu 50 - 60 µm		
<b>Odparowanie</b> 	5 - 10 minut pomiędzy warstwami w 20°C		
<b>Czas schnięcia</b> 	Suszenie na powietrzu w 20°C  Wygrzewanie:	Pyłosuchy: Polerowanie / dalsza praca  Do przenoszenia Zdjęcie maskowania 50°C Polerowanie / dalsza praca	40-75 minut 16 godzin (zazwyczaj na następny dzień) 5 - 6 godzin 10 - 12 godzin 25 - 30 minut 2 godziny, po całkowitym ostygnięciu elementu

Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użycia w procesie renowacji samochodów osobowych

Value-Pro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

© Copyright 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.,  
 Oddział Automotive Refinish w  
 Warszawie, 05-816 Michałowice,  
 ul. Bodycha 47, Tel.: +48 22 753 03  
 10 Faks: +48 22 753 03 13

**VP390-4010 Lakier bezbarwny HS****Czyszczenie Wyposażenia**

Umyć użyte elementy wyposażenia lakierniczego, stosując odpowiedni rozcieńczalnik MS marki Value-Pro®. Wszystkie odpady powstałe w procesie naprawy powinny być traktowane zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi postępowanie z odpadami lakierniczymi.

**Transport i magazynowanie**

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

**Zdrowie i Bezpieczeństwo**

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, wymaganych zasadach bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane o produkcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez profesjonalnego przeszkolenia czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym PPG nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Karta charakterystyki produktu jest dostarczana wraz z produktem przez dystrybutora.

Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użycia w procesie renowacji samochodów osobowych

Value-Pro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

© Copyright 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.,  
Oddział Automotive Refinish w  
Warszawie, 05-816 Michałowice,  
ul. Bodycha 47, Tel.: +48 22 753 03  
10 Faks: +48 22 753 03 13