

**VP830-2270 Rozcieńczalnik do cieniowania, w aerozolu****VP830-2270 Rozcieńczalnik do cieniowania, w aerozolu****Opis produktu**

Rozcieńczalnik do cieniowania, w aerozolu, Value-Pro® VP830-2270 oferuje łatwy proces cieniowania we wszystkich typach napraw 2-komponentowych lakierów bezbarwnych oraz kolorów o połysku bezpośrednim (DG). Rozcieńczalnik VP830-2270 został opracowany w taki sposób, aby uprościć aplikację i doskonale wygubić odkurz, zapewniając uzyskanie końcowej powłoki o wysokim połysku.

Produkt VP830-2270 jest dostępny w opakowaniach ciśnieniowych o pojemności 0.4 litra. Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnik, co najmniej 1 minutę bezpośrednio przed użyciem.

**Przygotowanie do procesu cieniowania**

Upewnić się, że wszystkie obszary przeznaczone do cieniowania, są całkowicie czyste. Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia powierzchni należy zapoznać się ze szczegółowymi wskazówkami kart technicznych zmywacza uniwersalnego VP829-2370 oraz zmywacza do elementów VP829-2390 marki Value-Pro®.

Wyszlifować powierzchnię naprawionego i pokrytego podkładem elementu papierem nie grubszym niż P800 (na mokro) lub P400 (maszynowym na sucho).

Przygotować otaczające obszary przy użyciu pasty matującej na bazie wody oraz włókniny ścierniej Scotch-Brite™ Ultrafine. Następnie oczyścić tak przygotowaną powierzchnię przy wykorzystaniu czystej ściereczki pyłochłonnej.

**Proces cieniowania lakierów bezbarwnych oraz kolorów o połysku bezpośrednim**

Podczas standardowej aplikacji lakieru nawierzchniowego ruch ręki pistoletem prowadzonej po łuku w kierunku od elementu daje na obrzeżach naprawy drobny, suchy odkurz. Aby go wygubić należy aplikować rozcieńczalnik VP830-2270 do cieniowania w aerozolu lekkimi warstwami na krawędzie naprawy. Pozostawić naprawiony element do całkowitego wyschnięcia.


Aplikować zachowując dystans 25 – 30 cm od lakierowanego elementu.

Uwaga! Nie aplikować rozcieńczalnika w zbyt dużych ilościach.

Polerować wycieniowaną powierzchnię naprawionego elementu za pomocą odpowiednich materiałów polerskich, zachowując szczególną ostrożność, aby nie naruszyć cieniowanego obszaru. Następnie polerować aż do osiągnięcia odpowiedniego połysku.

**Transport i magazynowanie**

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

**Zdrowie i Bezpieczeństwo**

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, wymaganych zasadach bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane o produkcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez profesjonalnego przeszkolenia czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym PPG nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Karta charakterystyki produktu jest dostarczana wraz z produktem przez dystrybutora marki Value-Pro®.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.,  
Oddział Automotive Refinish w Warszawie,  
05-816 Michałowice, ul. Bodycha 47,  
Tel.: +48 22 753 03 10 Faks: +48 22 753 03 13

Value-Pro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.  
© Copyright 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

